

Betacam SP

二十多年来，广播商和生产商一直对 Betacam SP 磁带的良好品质和性能抱以信任。



简介

Betacam SP

- 持续开发的金属磁带技术
- 强化粘合剂使交联密度增加 50%
- 使用氧化铝二氧化硅粒子涂层防止脱落并确保存档稳定性
- 特别研制的润滑油可延长光学头寿命
- 通过控制表面粗糙度增加了信噪比
- 清洁磁带：BCT-5CLN

* 产品分类可能因国家/地区而异。请咨询您当地的索尼客户代表。

规格

常规特性

	BCT-90MLA : 10
	BCT-60MLA : 10
	BCT-30MLA : 10
主包装箱数量 (件)	BCT-30MA : 50
	BCT-20MA : 50
	BCT-10MA : 50
	BCT-5MA : 50
	BCT-90MLA : 8.4

大箱重量 (公斤)	BCT-60MLA : 7.8
	BCT-30MLA : 7.1
	BCT-30MA : 16.8
	BCT-20MA : 15.8
	BCT-10MA : 15.1
	BCT-5MA : 14.6
播放时间 (分钟)	BCT-90MLA : 90
	BCT-60MLA : 60
	BCT-30MLA : 30
	BCT-30MA : 30
	BCT-20MA : 20
	BCT-10MA : 10
磁带长度 (m)	BCT-90MLA : 670
	BCT-60MLA : 457
	BCT-30MLA : 243
	BCT-30MA : 222
	BCT-20MA : 150
	BCT-10MA : 78
重量 (g)	BCT-90MLA : 790
	BCT-60MLA : 730
	BCT-30MLA : 660
	BCT-30MA : 276
	BCT-20MA : 256
	BCT-10MA : 241
BCT-5MA : 231	

磁性

内矫顽磁力 (kA/m)	115.4
顽磁性 (mT)	225.0
垂直度 (Br/Bm)	0.78

物理性质

厚度：背面涂层 (μm)	1.0
厚度：基层 (μm)	10.0
厚度：磁层 (μm)	3.5
厚度：总计 (μm)	14.5
宽度 (mm)	12.65

图库

